

Sekcja 1. OPIS PRODUKTU

KLEJ POLIURETANOWY MULTI-BUD-FIX DO PRAC OGÓLNOBUDOWLANYCH – KMB-750

Klej poliuretanowy KMB-750 jest jednoskładnikowym klejem do prac ogólnobudowlanych. W porównaniu do zaprawy Multi-Bud-Fix ułatwia i przyspiesza przeprowadzenie prac murarskich, a jednocześnie pozostawia środowisko pracy wolne od brudu i pyłu. Do użycia produktu wystarczy jedno narzędzie – standardowy pistolet do pian. Klej posiada dużą przyczepność i dobrze przylega do większości materiałów budowlanych, z wyjątkiem teflonu, polietylenu oraz silikonu.

Zastosowanie:

- mocowanie bloków konstrukcyjnych w nienośnych ścianach wewnętrznych
- sklekanie elementów drewnianych, ceramicznych, gipsowych
- przyklejanie parapetów wewnętrznych i zewnętrznych do kamienia i płytek
- klejenie cokołów, progów oraz płytek ceramicznych

Zalety:

- uniwersalny klej budowlany
- stosowany w zakresie temperatur od -5°C do +35°C
- bardzo dobra przyczepność do materiałów budowlanych
- łatwy w zastosowaniu bez względu na kształt powierzchni
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
- odporny na wilgoć
- szybkoschnący
- duża wytrzymałość połączeń



Sekcja 2. SPOSÓB STOSOWANIA

1. Stosowane mogą być wyłącznie oryginalne produkty dostarczone przez producenta
2. Prace z użyciem klejów poliuretanowych powinny być wykonywane w warunkach ciepło-wilgotnościowych nieprzekraczających wartości deklarowanych przez producenta
3. Pojemniki z klejem powinny być przechowywane przez 24 h w temperaturze pokojowej lub innej wskazanej w instrukcji producenta
4. Przy niskich temperaturach pojemnik z klejem powinien być rozgrzany przed rozpoczęciem pracy w ciepłym pomieszczeniu lub w wodzie. Temperatura pomieszczenia lub wody nie powinna przekraczać +30°C
5. Powierzchnia, na którą nakładany jest klej powinna być oczyszczona, wolna od kurzu, tłuszczu czy innych zanieczyszczeń oraz zwilżona
6. Klej należy nakładać przy pomocy aplikatora w postaci pistoletu, który reguluje ilość wypływającego kleju
7. Trzymając pojemnik w pozycji pionowej zaworem do góry, wkręcić puszkę w gniazdo pistoletu do pocucia lekkiego oporu
8. Upewnić się, że pistolet nie jest skierowany na inne osoby podczas obracania butli
9. Nie wkręcać butli do pistoletu trzymając ją zaworem do dołu
10. Po przymocowaniu pistoletu należy energicznie wstrząsnąć pojemnikiem kleju przynajmniej 20 razy
11. Rozpocząć pracę trzymając pistolet w pozycji roboczej (do góry dnem)
12. Klej nakładać pasmem o średnicy ok. 3 cm
13. Klejone powierzchnie przycisnąć do siebie po wypuszczeniu kleju
14. Stosować na obu powierzchniach pionowych i poziomych
15. Dalsza obróbka klejonych przedmiotów jest możliwa po 60 minutach
16. Po aplikacji nieutwardzony klej powinien być oczyszczony z narzędzi i powierzchni przy użyciu płynu czyszczącego do pistoletów i pian CZP-500
17. Naddatek utwardzonego kleju obcinać ostrym narzędziem

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU – KMB-750

Sekcja 3. DANE TECHNICZNE

PARAMETRY TECHNICZNE		
Parametr	Jednostka	Wartość
Pojemność	[ml]	750
Ilość sztuk w kartonie	-	12
Temperatura aplikacji	[°C]	-5 ÷ +35
Temperatura puszek podczas aplikacji	[°C]	+5 ÷ +25
Czas tworzenia naskórka	[min]	8 ÷ 15
Całkowite utwardzenie (+23°C)	[h]	< 24
Całkowite utwardzenie (+5/-5°C)	[h]	< 72
Klasa ogniowa utwardzonego kleju	-	B3
Odporność termiczna po utwardzeniu	[°C]	-50 ÷ +90
Kolor	-	jasnożółty

*Podane wartości otrzymano w temperaturze +23°C i przy 50% względnej wilgotności powietrza

Sekcja 4. PRZECHOWYWANIE

Puszki z klejem przechowywać i transportować wyłącznie w pozycji pionowej. Składować w chłodnym i suchym miejscu, w temperaturze min. +5°C do +30°C. Nie przetrzymywać w temperaturze powyżej +50°C, blisko źródeł ciepła oraz w bezpośrednim kontakcie ze światłem słonecznym. Gwarantowany czas przechowywania w szczelnie zamkniętym opakowaniu wynosi 12 miesięcy od daty produkcji.

Sekcja 5. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Produkt łatwopalny. Chronić przed przegrzaniem i trzymać z dala od źródeł zapłonu. Unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych. Nie palić tytoniu w miejscu pracy. Produkt może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą, dlatego należy zapewnić odpowiednią wentylację podczas pracy, nosić okulary ochronne i rękawice. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Utwardzony klej nie stanowi zagrożenia dla zdrowia. Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa są dostępne w karcie charakterystyki produktu MSDS.

Sekcja 6. UWAGI

1. Wszystkie wcześniejsze wersje niniejszej Karty Technicznej tracą ważność
2. Dane zamieszczone w niniejszej Karcie Technicznej Produktu są zgodne z obecnym stanem wiedzy i zostały podane w dobrej wierze. W przypadku niezastosowania się do zaleceń sposobu stosowania i montażu produktu firma KLIMAS Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za poprawność i jakość wykonanego połączenia